

アクア RC カラーをエアブラシで塗装する

【希釈方法】

- 水性なので薄め液、洗浄液ともに水道水を使用してください。 アルコール溶剤で薄めると乾燥が早くなりすぎます。
- 30-100% の水を加えて、良く攪拌してからご使用ください。
- ポリカボディーを洗剤で洗い、よく乾かしてから直接アクア RC カラーで塗装します。
- 各色は1回の塗装を薄く塗り、塗装面がつや消しになるまで乾燥させて、5回重ねて塗装します。
- 下地用の塩ビ系塗料は基本必要としません。 使用する場合は極力薄く塗ってください。 塗料のひび割れの原因になります。

【メディウム】

- アクア RC カラーの白系色は、発色と隠ぺい力を増すために顔料の含有量が多く、他の色よりも接着力が劣ります。
- 接着力を補う為、重量比 10~30%のメディウムを加えてください。

【ハジキ止め】

- アクア RC カラーを使用する場合は、水で薄める必要があります。 薄めていくほど表面張力が増し、塗装する面（プラスチック）からハジかれやすくなります。
- 水で薄めた塗料 30cc (30g) に対して 1~2 滴の割合でハジキ止めを加えることで、症状が軽減されて塗装しやすくなります。

【耐燃料被膜】

- エンジンカーのボディーの場合は、アクア RC カラー塗装後に 4-5 日乾かしてからエンジンカラー等のエンビ系塗料で防水と耐燃料被膜を作ってください。

【調色】

- 32 色ありますが、中間色は各色を混ぜ合わせ調色することができます。